

**СТОЙКИ РУДНИЧНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД
(ПРОПСЫ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ
ДЛЯ ЭКСПОРТА**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Издание официальное.

Э

БЗ 7—99

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

СТОЙКИ РУДНИЧНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД (ПРОПСЫ),
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТАГОСТ
22297—76*

Технические требования

Coniferous pitprops for export. Technical requirements

Взамен
ГОСТ 10.5—69

ОКП 53 1830

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 декабря 1976 г. № 2960
срок введения установленс 01.01.78Настоящий стандарт распространяется на рудничные стойки хвойных пород, предназначенные
для экспорта.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры рудничных стоек по длине и толщине устанавливают в заказах-нарядах внешне-
торгового объединения.1.2. Предельные отклонения по длине стоек допускаются ± 2 см.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Рудничные стойки изготовляют из древесины ели, сосны, кедра, лиственницы и пихты.

2.2. Показатели качества рудничных стоек должны соответствовать указанным в таблице.

Пороки древесины по ГОСТ 2140—81	Нормы допускаемых пороков
1. Сучки: а) здоровые	В рудничных стойках толщиной до 14 см не допускаются размером более 40 мм; групповые сучки не допускаются размером более 30 мм В рудничных стойках толщиной 14 см и более не допускаются размером более 50 мм; групповые сучки не допускаются размером более 40 мм
б) загнившие, гнилые, табачные	Не допускаются
2. Грибные ядровые пятна и по- лосы, гниль ядровая, заболонная и наружная трухлявая	Не допускаются

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Э

* Издание (февраль 2001 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в январе 1983 г.,
сентябре 1985 г. (ИУС 5—83, 12—85)© Издательство стандартов, 1976
© ИПК Издательство стандартов, 2001

Пороки древесины по ГОСТ 2140—81	Нормы допускаемых пороков
3. Червоточина	Не допускается глубокая и неглубокая
4. Трещины: а) боковые и торцовые от усушки	Не допускаются глубиной более $\frac{1}{3}$ диаметра соответствующего торца
б) метиковые, отлупные, морозные	Не допускаются
5. Кривизна	Допускается простая со стрелой прогиба, не более 1 % длины бревна
6. Пасынок, рак, прорость закрытая	Не допускаются
7. Прорость открытая, сухобокость	Не допускаются размером более $\frac{1}{4}$ окружности и протяжением более $\frac{1}{4}$ длины стойки, глубиной более 1 см
8. Механические повреждения (зарубы, запилы, скол) и обугленность	Не допускаются

Примечание. Пороки древесины по ГОСТ 2140—81, не указанные в таблице, допускаются.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3. Дупло в рудничных стойках не допускается. Допускаются выколы сучков и другие механические повреждения глубиной не более $\frac{1}{20}$ диаметра в месте повреждения, кроме зарубов, запилов, сколов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Рудничная стойка должна быть очищена от коры, допускается оставлять луб.

2.5. Сучья в рудничных стойках должны быть обрублены вровень с поверхностью бревна.

Торцы должны быть опилены перпендикулярно к продольной оси. Скос пропила не должен превышать 1 см.

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Методы измерений пороков и дефектов обработки древесины — по ГОСТ 2140—81.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Правила приемки — по ГОСТ 2292—88.

5. МАРКИРОВКА, СОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка и сортировка — по ГОСТ 2292—88.

5.2. Рудничные стойки должны укладываться в отдельные штабеля.

5.3. Окоренные рудничные стойки перед отгрузкой должны быть предварительно выдержаны не менее семи дней. Более продолжительная выдержка производится по договоренности с заказчиком.

С 1 сентября по 1 апреля допускается отгрузка рудничных стоек без предварительной выдержки.

5.4. Хранение рудничных стоек — по ГОСТ 9014.0—75.

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *О.И. Власова*
Корректор *Т.И. Коломенко*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартельяновой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 14.02.2001. Подписано в печать 06.03.2001. Усл. печ. л. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,27. Тираж 110 экз. С-470. Зак. 249.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов – тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Пар № 080102